

ATTILON 6 FV 15 NERO

PROPRIETÁ	UNITA'	VALORI	NORME
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Modulo elastico in flessione	MN/m ²	3000	ASTM D790
Carico di snervamento in flessione	MN/m ²	240	ASTM D790
Allungamento a rottura in trazione	%	3 - 5	ASTM D638
Carico di snervamento in trazione	MN/m ²	135	ASTM D638
Resistenza all'urto	J/m	70	ASTM D256
CARATTERISTICHE TERMICHE & AUTOESTINGUENZA			
Punto di Fusione	°C	215 - 225	ISO 1135-7/-3
Temperatura di rammollimento VICAT	49 N °C	204	ASTM D 1525
Temperatura di inflessione HDT	1.81 mn/m ² °C	205	ASTM D 648
UL thickness 3.2mm	class	HB	UL94
UL thickness 1.6mm	class	HB	UL94
CARATTERISTICHE FISICHE			
Densità	g/cm ³	1.35	ASTM D 792
Assorbimento di acqua – 24 H -	%	1	IM0001
Assorbimento di acqua (a saturazione)	%	6.5	ASTM D 570
DATI DI TRASFORMAZIONE			
Temperatura di stampaggio – CILINDRO	°C	240 - 260	
Temperatura di stampaggio – STAMPO	°C	70 - 90	
PROPRIETÁ REOLOGICHE			
Ritiro longitudinale medio allo stampaggio	%	0.2 - 0.4	IM0003
Ritiro trasversale medio allo stampaggio	%	0.6 – 0.8	IM0003

Tutte le prove sono state effettuate su provini condizionali secondo norma ASTM D618 (40h -23°C/50%U.R.)

Le informazioni contenute nel presente bollettino sono il risultato delle esperienze effettuate sia in laboratorio che in scala industriale. Esse hanno solo valore orientativo con lo scopo di aiutare l'utilizzatore nel miglior uso dei prodotti. I dati riportati pertanto, non hanno valore di garanzia formale, non devono essere considerati vincolanti.

*Ritiro allo stampaggio: i valori espressi sono da ritenersi puramente indicativi

AT&SERVICE SRL

Via Scassata s.c. - Condominio MP - Capannone A3 - 81050 Pastorano CE

P.IVA 03362440616

info@attiassistenza.it – tel 0823654983 – fax 0823883706