

ATTIMID 66 FV 15 NERO

PROPRIETÀ	UNITA'	VALORI	NORME
CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Modulo elastico in flessione	MN/m ²	6000	ASTM D790
Allungamento a rottura in trazione	%	4	ASTM D638
Carico di snervamento in trazione	MN/m ²	125	ASTM D638
Carico di snervamento in flessione	MN/m ²	210	ASTM D 790
Resistenza all'urto	J/m	75	ASTM D256
CARATTERISTICHE TERMICHE			
Punto di Fusione	°C	255 - 265	ISO 1135-7/-3
Temperatura di rammollimento VICAT	49 N °C	250	ASTM D 1525
Temperatura di inflessione HDT	1.81 mn/m ² °C	250	ASTM D 648
CARATTERISTICHE FISICHE			
Densità	g/cm ³	1.36	ASTM D 792
Assorbimento di acqua – 24 H -	%	1	IM0001
Assorbimento di acqua (a saturazione)	%	6.5	ASTM D 570
PROPRIETÀ REOLOGICHE			
Ritiro longitudinale medio allo stampaggio *	%	0.2 - 0.4	IM0003
Ritiro trasversale medio allo stampaggio *	%	0.6 – 0.8	IM0003
CARATTERISTICHE DI INFIAMMABILITA'			
UL – thickness 3.2 mm	Class	HB	UL94
UL – thickness 1.6 mm	Class	HB	UL94
UL – thickness 0.8 mm	Class	HB	UL94
DATI DI TRASFORMAZIONE			
Temperatura di stampaggio – CILINDRO	°C	260 – 290	
Temperatura di stampaggio – STAMPO	°C	80 – 100	

Tutte le prove sono state effettuate su provini condizionati secondo norme ASTM D 618 (40h – 23°C/50%U.R.) Le informazioni contenute nel presente bollettino sono il risultato delle esperienze effettuate sia in laboratorio che in scala industriale. Esse hanno solo valore orientativo con lo scopo di aiutare l'utilizzatore nel miglior uso dei prodotti. I dati riportati pertanto, non hanno valore di garanzia formale, non devono essere considerati vincolanti.

*Ritiro allo stampaggio: i valori espressi sono da ritenersi puramente indicativi.

AT&SERVICE SRL

Via Scassata s.c. - Condominio MP - Capannone A3 - 81050 Pastorano CE

P.IVA 03362440616

info@attiasistenza.it – tel 0823654983 – fax 0823883706